

SOLITEX FRONTA QUATTRO

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran



Technische Daten

Material	Stoff	
Deckvlies + Schutzvlies	Polypropylen-Mikrofaser	
Membran	TEEE, monolithisch	

Eigenschaft	Norm	Wert
Sd-Wert	DIN EN ISO 12572	0,05 m
Dicke	DIN EN 1849-2	0,60 mm
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	W1 bestanden
Freibewitterung		6 Monate
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	E
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	180 g/m ²
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +100°C
Dampfdiffusionswiderstand μ	DIN EN ISO 12572	80
Höchstzugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	40% / 55%
Weiterreißwiderstand längs/quer	DIN EN 12310-1	220 N / 260 N
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	DIN EN 1297 / DIN EN 1296	bestanden
Farbe		schwarz

Anwendung

SOLITEX FRONTA QUATTRO schützt den Dämmstoff dauerhaft sicher vor Wind und Regen. Einsatz bei geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung) entsprechend Verarbeitungsrichtlinien.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
12933	150 cm	50 m	75 m ²	Rollen	4026639129338

Vorteile

Schutz der Wandkonstruktion; hohe Nagelausreiβfestigkeit; auch geeignet für unterbrochene Fassaden; schwarzer Farbton verhindert Durchscheinen

Besonderheiten

Besonders reiβfeste, luftdichte Wandschalungsbahn, welche die volle Wärmedämmwirkung gewährleistet. Schützt die Konstruktion während der Bauphase über einen Zeitraum bis zu 6 Monaten. Für Konstruktionen mit vorgehängten Lückenschalungen geeignet.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt